### N MATIE DE BREVETS TRAITEDE COOPERATION EN MATIE



REC'D 2 2 JUL 2004

### RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNA TROPAL

PCT

(article 36 et règle 70 du PCT)

	_		<del> </del>						
Référence du dossier du déposant ou du mandataire			ssier du déposant ou du	POUR SUITE A DONNER voir la notification de transmission du rapport d'examen préliminaire international (formulaire PCT/IPEA/416)					
1				Date du dépôt internati 04.09.2003	onal (jour/mois/année)	Date de priorité (jour/mois/année) 06.09.2002			
Clas	sificati	on inte	emationale des brevets (CIB	) ou à la fois classificatio	n nationale et CIB				
C2	C21D8/02								
	osant								
05	INOR	et al	•						
1.	<ol> <li>Le présent rapport d'examen préliminaire international, établi par l'administaration chargée de l'examen préliminaire international, est transmis au déposant conformément à l'article 36.</li> </ol>								
2.	Ce f	RAPP	ORT comprend 5 feuille	s, y compris la présen	te feuille de couverture.				
	Il est accompagné d'ANNEXES, c'est-à-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont été modifiées et qui servent de base au présent rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (voir la règle 70.16 et l'instruction 607 des Instructions administratives du PCT).					contenant des rectifications faites			
	Ces	anne	xes comprennent 3 feuil	lles.					
3.	Le p	réser	nt rapport contient des inc	dications et les pages (	correspondantes relativ	res aux points suivants :			
		⊠	Base de l'opinion	. •		and the same same same same same same same sam			
	П		Priorité	•					
	Ш		Absence de formulation possibilité d'application	n d'opinion quant à la r i industrielle	nouveauté, l'activité inv	entive <sub>.</sub> et la			
	IV		Absence d'unité de l'inv	vention					
	٧	☒	Déclaration motivée se d'application industrielle	lon la règle 66.2(a)(ii) e; citations et explication	quant à la nouveauté, l' ons à l'appui de cette d	activité inventive et la possibilité éclaration			
	VI		Certains documents cit						
	VII		Irrégularités dans la de						
	VIII	Ц	Observations relatives	à la demande internati	ionale				
Date de présentation de la demande d'examen préliminaire  Date d'achèvement du présent rapport									
	internationale			•		noon rapport			
22.0	22.03.2004				21.07.2004				
Nom	Nom et adresse postale de l'adminstration chargée de l'examen préliminaire international				Fonctionnaire autorisé	nes Patento.			
Office européen des brevets D-80298 Munich			C onmu d	Boureau, J-L	Service Office O				
_	Tél. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465			о ерии а	N° de téléphone +49 89	2399-8454			

### **RAPPORT D'EXAMEN** PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n°

PCT/FR 03/02641

I. Ba	se du	rap	port
-------	-------	-----	------

1	<ol> <li>En ce qui concerne les éléments de la demande internationale (les feuilles de remplacement qui ont été remises à l'office récepteur en réponse à une invitation faite conformément à l'article 14 sont considérées, le présent rapport, comme "initialement déposées" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elle contiennent pas de modifications (règles 70.16 et 70.17)):</li> </ol>						
	De	scription, Pages					
	1-9	)	telles qu'initialement déposées				
	Re	vendications, No.					
		·					
	1-1	0	reçue(s) le 26.05.2004 avec lettre du 26.05.2004				
2.	Ou	En ce qui concerne la <b>langue</b> , tous les éléments indiqués ci-dessus étaient à la disposition de l'administration ou lui ont été remis dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée, sauf indication contraire donnée sous ce point.					
	Ce	s éléments étaient à l	la disposition de l'administration ou lui ont été remis dans la langue suivante:	,qui est:			
		la langue d'une trad	luction remise aux fins de la recherche internationale (selon la règle 23.1(b)).				
	☐ la langue de publication de la demande internationale (selon la règle 48.3(b)).						
			uction remise aux fins de l'examen préliminaire internationale (selon la règle 55.	.2 ou			
3.	me	ce qui concerne les s rnationale (le cas éc juences :	séquences de nucléotides ou d'acide aminésdivulguées dans la demande héant), l'examen préliminaire internationale a été effectué sur la base du listage	des			
		contenu dans la der	nande internationale, sous forme écrite.				
		$\square$ remis ultérieurement à l'administration, sous forme déchiffrable par ordinateur.					
		La déclaration, selor à celles du listages	n laquelle les informations enregistrées sous déchiffrable par ordinateur sont ide des séquences Présenté par écrit, a été fournie.	entiques			
4.	Les	modifications ont en	traîné l'annulation :				
		de la description,	pages:				
		des revendications,	nos:				
		des dessins,	feuilles:				
5.		Le présent rapport a comme allant au-del	uété formulé abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont été consi là de l'exposé de l'invention tel qu'il a été déposé, comme il est indiqué ci-après	dérées (règle			

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit être indiquée au point 1

et annexée au présent rapport.)

70.2(c)):

# RAPPORT D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n°

PCT/FR 03/02641

- 6. Observations complémentaires, le cas échéant :
- V. Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. Déclaration

Nouveauté Oui: Revendications 2-4,8
Non: Revendications 1,5-7,9,10

Activité inventive Oui: Revendications

Non: Revendications 1-10

Possibilité d'application industrielle Oui: Revendications 1-10

Non: Revendications

2. Citations et explications

voir feuille séparée

#### Concernant le point V

Déclaration motivée quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

La présente demande ne remplit pas les conditions énoncées dans l'article 33(1) PCT, l'objet des revendications 1 à 9 n'étant pas conforme, soit au critère de nouveauté défini par l'article 33(2) PCT, soit au critère d'activité inventive défini par l'article 33(3) PCT.

Il est fait référence aux documents suivants:

D1= US2001/0001049 A

D2= EP 1193322 A

D3 = EP 1028167 A

Des aciers à haute caractéristique mécanique, en particulier à haute résistance à la rupture et ductilité élevée, destinés à être galvanisés et présentant la composition définie à la revendication 1 de la demande sont connus du document D1 (notamment, revendication 1, aciers IV, V et XI dans le tableau 1, acier XIII dans le tableau 3, aciers XVI et XX dans le tableau 5). Ces aciers connus peuvent comporter de faibles teneurs en Cu, Ni, V, W, Nb, comme les aciers de l'invention (voir la description de la demande, page 6, lignes 1,2 et Tableau 1).

Dans la revendication 1 de la demande, la microstructure est constituée de ferrite et de martensite, en proportions quelconques; dans les exemples de la demande, la proportion de martensite est faible (1 à 6 vol%).

D1 ne divulgue pas explicitement de microstructure particulière. Etant donné, cependant, que les caractéristiques de résistance à la traction et d'allongement après recuit et refroidissement à l'air avant galvanisation montrés dans les exemples de D1 (voir par exemple, page 4, paragraphe [0063]) sont proches des valeurs données dans la description de la demande dans les tableaux aux pages 7 et 8, aucune différence microstructurale essentielle ne devrait apparaître entre l'acier revendiqué et les aciers selon D1. Notamment, D1 n'impose pas de trempe après recuit et les aciers XI (tableaux 1 et 2) et XX (tableaux 5 et 6) présentent une résistance à la traction supérieure à 600 MPa.

Puisque l'objet de la revendication 1 ne se distingue pas clairement des aciers selon D1, sa nouveauté ne peut être reconnue. Ceci s'applique à la revendication 5.

Le choix des fourchettes de composition, notamment en Mo et Mn selon les revendications 2 à 4 parait mener à un compromis entre résistance à la rupture et ductilité du même ordre que celui montré dans D1 (voir les exemples), de sorte que l'objet des revendications 2 à 4 est évident.

Le procédé de fabrication selon la revendication 6 de la demande ne se distingue pas clairement du procédé divulgué par D1 (voir spécialement revendication 11, paragraphes [0043] à [0053] et les exemples). Notamment, les vitesses de refroidissement revendiquées couvrent un large domaine (2-100 °C/s) incluant les vitesses de refroidissement à l'air divulguées par D1.

Les revendications dépendantes 7 à 9 sont soit connues soit découlent de manière évidente de D1.

En l'absence d'une définition particulière des pièces d'automobile fabriquées par utilisation de feuille selon la revendication 10, l'objet de cette revendication ne se distingue pas clairement de l'utilisation de l'acier pour éléments de construction divulguée par D1. Les documents D2 et D3 divulguent des aciers pour fabrication de pièces d'automobile présentant une composition proches de ou recouvrant celles des aciers de la demande ainsi qu'une microstructure ferritique avec une proportion faible de martensite. Dans ces documents, les teneurs en Al et N sont réglées pour améliorer le durcissement, problème non abordé dans la demande.

### REVENDICATIONS

1. Acier à très haute résistance mécanique, caractérisé en ce que sa composition chimique comprend, en % en poids :

$$0,060\% \le C \le 0,250\%$$

$$0,400\% \le Mn \le 0,950\%$$

 $Si \le 0.300\%$ 

 $Cr \le 0.300\%$ 

 $0,100\% \le Mp \le 0,500\%$ 

 $0,020\% \le AI \le 0,100\%$ 

P ≤ 0,100%

 $B \le 0.010\%$ 

 $Ti \le 0.050\%$ 

le reste étant du fer et des impuretés résultant de l'élaboration, sa microstructure étant constituée de ferrite et de martensite.

2. Acler selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend en outre

 $0.080\% \le C \le 0.120\%$ 

 $0.800\% \le Mn \le 0.950\%$ 

Si ≤ 0,300%

Cr ≤ 0,300%

 $0,100\% \le Mo \le 0,300\%$ 

 $0.020\% \le AI \le 0.100\%$ 

P ≤ 0,100%

 $\mathsf{B} \leq 0,010\%$ 

Ti ≤ 0,050%

le reste étant du fer et des impuretés résultant de l'élaboration.

3. Acier selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend en outre :

 $0.080\% \le C \le 0.120\%$ 

 $0.800\% \le Mn \le 0.950\%$ 

Si ≤ 0,300%

Cr ≤ 0,300%

**BEST AVAILABLE COPY** 

10

15

20

5

11



 $0.150\% \le Mo \le 0.350\%$   $0.020\% \le Al \le 0.100\%$   $P \le 0.100\%$   $B \le 0.010\%$ Ti < 0.050%

le reste étant du fer et des impuretés résultant de l'élaboration.

4. Acier selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend en outre :

 $0,100\% \le C \le 0,140\%$   $0,800\% \le Mn \le 0,950\%$   $Si \le 0,300\%$   $Cr \le 0,300\%$   $0,200\% \le Mo \le 0,400\%$   $0,020\% \le Al \le 0,100\%$   $P \le 0,100\%$   $B \le 0,010\%$   $Ti \le 0,050\%$ 

le reste étant du fer et des impuretés résultant de l'élaboration.

- Feuille à très haute résistance mécanique d'acier selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée en ce qu'elle est revêtue de zinc ou d'alliage de zinc.
- 6. Procédé de fabrication d'une feuille d'acier selon la revendication 6, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes consistant à :
  - élaborer une brame dont la composition est conforme à l'une quelconque des revendications 1 à 4,

laminer à chaud, puis à froid ladite brame pour obtenir une feuille,

- chauffer ladite feuille à une vitesse comprise entre 2 et 100°C/s jusqu'à atteindre une température de maintien comprise entre 700 et 900°C.
  - refroidir ladite feuille à une vitesse comprise entre 2 et 100°C/s jusqu'à atteindre une température proche de celle d'un bain contenant du zinc ou un alliage de zinc fondu, puis
- revêtir ladite feuille de zinc ou d'un alliage de zinc par immersion dans ledit bain et la refroidir jusqu'à température ambiante, à une vitesse de refroidissement comprise entre 2 et 100°C/s.

BEST AVAILABLE COPY

20

25

X 33 01 41 25 87 54



- 7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que la feuille est maintenue à ladite température de maintien pendant 10 à 1000 secondes.
- 8. Procédé selon l'une ou l'autre des revendications 6 ou 7, caractérisé en ce que ledit bain contenant du zinc ou un alliage de zinc fondu est maintenu à une température comprise entre 450 et 480°C, et en ce que le temps d'immersion de ladite feuille est compris entre 2 et 400 secondes.
- Procédé selon l'une quelconque des revendications 6 à 8, caractérisé en ce que ledit bain contient principalement du zinc.
- 10. Utilisation d'une feuille à très haute résistance mécanique d'acier revêtue de zinc ou d'alliage de zinc, selon la revendication 5, pour la fabrication de pièces d'automobiles.

BEST AVAILABLE COPY

10







## **PCT**

### INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference USI 02/032	FOR FURTHER ACT	TION See Notific Preliminary l	ation of Transmittal of International Examination Report (Form PCT/IPEA/416)			
International application No.	International filing date	(day/month/year)	Priority date (day/month/year)			
PCT/FR2003/002641	04 septembre 2003	3 (04.09.2003)	06 septembre 2002 (06.09.2002)			
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C21D 8/02, C22C 38/04, 38/12, C23C 2/06						
Applicant	Applicant USINOR					
This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.						
2. This REPORT consists of a total of	5 sheets, i	including this cover s	heet.			
amended and are the basis for	This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).					
These annexes consist of a to	otal of3sl	heets.				
3. This report contains indications relating to the following items:						
I Basis of the report						
II Priority	II Priority					
III Non-establishment	of opinion with regard to	novelty, inventive st	ep and industrial applicability			
IV Lack of unity of in						
v Reasoned statemen	it under Article 35(2) with nations supporting such s	n regard to novelty, is tatement	nventive step or industrial applicability;			
VI Certain documents	cited					
VII Certain defects in t	the international application	on	1			
VIII Certain observations on the international application						
Date of submission of the demand  Date of completion of this report						
Date of submission of the demand			I July 2004 (21.07.2004)			
22 mars 2004 (22.03.2004)						
Name and mailing address of the IPEA/EP		Authorized officer				
Facsimile No.		Telephone No.				





# Internal application No. PCT/FR2003/002641

I. Basis of the report						
ī.	. With	•	the elements of the international application:*			
		the inter	national application as originally filed			
$\overline{\boxtimes}$		the descr				
	الا	pages _	1-9	, as originally filed		
		pages		, filed with the demand		
		pages _	, filed with the letter of			
	$\square$	the clain	ns:			
	لاے	pages		, as originally filed		
		pages	, as amended (together	with any statement under Article 19		
		pages		, filed with the demand		
		pages	1-10, filed with the letter of	26 May 2004 (26.05.2004)		
	$\Box$	the drav				
	L	pages	wings.	, as originally filed		
		pages .		, filed with the demand		
		pages .	, filed with the letter of			
	<u></u>	, ,				
	<u>_</u>		nce listing part of the description:	as originally filed		
İ		pages pages		, as originary med		
1		pages .	, filed with the letter of			
	the The	the langer	guage of a translation furnished for the purposes of international search (under Ruguage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).  Inguage of the translation furnished for the purposes of international preliminary	which is:  ule 23.1(b)).  r examination (under Rule 55.2 and/ tional application, the international  t go beyond the disclosure in the		
	in an	This re beyond this report of 70.17).	the description, pages the claims, Nos the drawings, sheets/fig eport has been established as if (some of) the amendments had not been made, si the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**  The sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invite of the as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not ment sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and anneandment sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and anneandments must be referred to under item 1 and anneandments must be referred to under item 1 and anneandments must be referred to under item 1.	ation under Article 14 are referred to ot contain amendments (Rule 70.16		
Į	1					

#### INTERNATIONAL PRESENTINARY EXAMINATION REPORT

ļ	Inte	nal application No.		
1		r R	03/02641	

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	2-4, 8	YES
		Claims	1, 5-7, 9, 10	NO NO
	Inventive step (IS)	Claims	,	YES
		Claims	1-10	NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-10	YES
		Claims		NO NO

#### 2. Citations and explanations

The present application does not meet the requirements of PCT Article 33(1) because the subject matter of claims 1 to 9 does not meet the requirement of PCT Article 33(2) for novelty or the requirement of PCT Article 33(3) for inventive step.

This report makes reference to the following documents:

D1: US2001/0001049 A

D2: EP 1193322 A
D3: EP 1028167 A

Document D1 (in particular claim 1, steels IV, V and XI in table 1, steel XIII in table 3, steels XVI and XX in table 5) describes steels that have high-quality mechanical characteristics, in particular high tensile strength and high ductility, are designed for galvanisation and have the composition defined in claim 1 of the application. The known steels may include a low Cu, Ni, V, W and Nb content, like the claimed steels (see the description of the application, page 6, lines 1 and 2; and table 1).

In claim 1 of the application, the microstructure is composed of ferrite and martensite, in any proportion; in

the examples in the application, the martensite proportion is low (1 to 6% by volume).

D1 does not explicitly disclose any particular microstructure. However, since the tensile strength and elongation characteristics after annealing and air cooling before galvanisation shown in the examples of D1 (see, for example, page 4, paragraph [0063]) are close to the values indicated in the tables on pages 7 and 8 of the description of the application, there does not appear to be any essential microstructural difference between the claimed steel and the steels described in D1. In particular, D1 does not require hardening after annealing and the steels XI (tables 1 and 2) and XX (tables 5 and 6) show a tensile strength of more than 600 Mpa.

Since the subject matter of claim 1 cannot be clearly distinguished from the steels described in D1, it cannot be recognised as being novel. This applies to claim 5.

The choice of composition ranges, in particular the Mo and Mn ranges as per claims 2 to 4, could lead to a compromise between tensile strength and ductility of the same kind as that shown in D1 (see the examples), and therefore the subject matter of claims 2 to 4 is obvious.

The manufacturing process as per claim 6 of the application cannot be clearly distinguished from the process disclosed by D1 (see, in particular, claim 11, paragraphs [0043] to [0053], and the examples). In particular, the claimed cooling speeds cover a large range (2-100°C) which includes the cooling speeds disclosed by D1.

Dependent claims 7 to 9 are either known or can be

### INTERNATIONAL PREMINARY EXAMINATION REPORT

obviously derived from D1.

In the absence of a special definition of the car parts produced by using the sheet as per claim 10, the subject matter of that claim cannot be clearly distinguished from the use of the steel for construction elements disclosed by D1. Documents D2 and D3 disclose steels for manufacturing car parts which have a composition which is similar to or overlaps with the compositions of the claimed steels, as well as a ferritic microstructure with a low martensite proportion. In those documents, the Al et N contents are adjusted to improve hardening, which is a problem that is not addressed by the application.